TESBU-KAVICS KFT.

2347 BUGYI, KOSSUTH LAJOS u. 68.

BUGYI VI. BÁNYAÜZEM
Teljesítmény nyilatkozat

Kőanyag halmazok (adalékanyagok) betonhoz
2095 – CPR -427
MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Azonosítószám: BUGYI VI. / 5

Geometrikai jellemzők	
Frakció d/D	**natúr bányakavics**
Szemmegoszlás	NPD
Lemezességi szám	FI_{15}
Szemalak	NPD
Fizikai jellemzők	
Testsűrűség 4 – 24 mm	ρ_a=2,65 Mg/m³, ρ_{rd}=2,54 Mg/m³, ρ_{ssd}=2,58 Mg/m³
Testsűrűség 0 – 4 mm	ρ_a=2,65 Mg/m³, ρ_{rd}=2,62 Mg/m³, ρ_{ssd}=2,64 Mg/m³
Finomszem tartalom	NPD
Halmazsűrűség	ρ_h= 1,82 Mg/m³
Vízfelvétel 4 – 24 mm	WA_{24} 1,60 %
Vízfelvétel 0 – 4 mm	WA_{24} 0,41 %
Fagyállóság (F)	NPD
Magnézium-szulfátos aprozódás	NPD
Kopásállóság (M_{DE})	NPD
Los Angeles aprozódás	LA_{30}
Száradási zsugorodás (S)	0,026 %
Kémiai jellemzők	
Savoldható szulfát-tartalom	< 0,1 $^m/_m$ %
Összes kén-tartalom	< 0,1 $^m/_m$ %
Vízoldható klorid-tartalom	0,002 $^m/_m$ %
Alkáli-kovasav állóság (ASTM C289-07)	NPD
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	NPD
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	NPD

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig
A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.
A termék teljesítményállandóság ellenőrzési és értékelési rendszere „2+”
Megfelelőség értékelő szervezetek, melyek értékelése alapján a teljesítmény nyilatkozat kiadásra kerül:
TESBU Kavics Kft. Tesbu Labor NAH 1-1900/2022
CEMKUT Kft. Laboratórium NAH-1-1796/2021
TLI Zrt. NB 2095
Budapest, 2025.04.23.

TESBU - KAVICS KFT.
2347 Bugyi, Kossuth L. 68.
A.szám: 12807385-2-13

.....
Pál Máriusz
ügyvezető

CE